REPAIR CARE

ドライフレックス® SF

超速硬化、高耐久性表面平滑剤。１本の容器に２液を収納！

- 弾性エポキシ樹脂系少量補修剤
- 5mm未満の浅い欠け、釘穴、その他小さなキズの補修に
- プライマー不要！
- スランプなし、抜群の成形力と作業性
- 無溶剤、高い接着強度で樹種を選ばない
- ドライフレックス®１，４，１６の手直しに
- 屋外・屋内両用（耐湿性）
- 製造元：オランダ、リペアケア・インターナショナルＢ．Ｖ．

ドライフレックス® ＳＦ

- 2液、弾性エポキシ樹脂系表面平滑剤
- 硬化時間：30分（20℃で）/ 1時間（5℃で）
- 混合比率：主剤2：硬化剤1
- 充填の厚み：0 – 5mm未満
- 使用気温：0 - 30℃
- 可使時間：7 – 10分
- ヘラ切れよく、一発成形が簡単
- 硬化後のヤセなし、研ぎやすい！
- 無溶剤、高い接着強度
- 硬化後サンディングをして塗装可能
- 使用期限：製造より１年間

塗装品質は耐久性のある下地補修から

ドライフレックス®SF

ドライフレックス®ＳＦは薄付け専用の表面平滑剤です。5mm未満の浅い欠け、風化劣化等小さな傷にプライマーなしで充填成形が可能です。

製品特徴

・木部用、弾性エポキシ樹脂系補修剤
・2液タイプ、無溶剤
・プライマー処理不要
・硬化後ヤセなし
・補修可能な厚み：0 - 5mm未満
・液ダレなく、充填成形に抜群の作業性
・30分硬化（20℃下、5℃では約１時間で硬化）
・硬化後サンディングをして塗装可能
・ドライフレックス®1,4,16や木材に高い接着性
・屋外・屋内両用（耐湿性）
・硬化後研ぎやすく、切削、ドリルがけも簡単

用途

・木部の表面調整及びスポット補修
・釘やスクリューの穴埋め
・厚付け補修用ドライフレックス®の微調整に
・木材の改修やメンテナンス
・当社の仕様に沿ったその他の用途

下地処理

・補修箇所の含水率が18%以下であることを確認する
・補修箇所の既存塗膜を除去する
・健常な木組織が現れるまで、腐朽箇所、風化部分、傷んだ繊維等を切除
・表面を十分にサンディングする
・ドライフレックス®ＳＦの充填時、ゴミ、汚れ、油、木繊維の毛羽等が残っていないか確認する

撹拌及び充填の仕方

・2液を混合比率通りに取り出す為に、ドライフレックス®ＳＦ専用の一層式押出ガンをご使用ください
・作業時には必ず耐薬品性の保護手袋を着用する
・撹拌と充填には専用のポリプロピレン製撹拌パレットとヘラをお使いください
・ドライフレックス®ＳＦを専用一層式押出ガンにセットし、必要量を撹拌パレットに取り出す
・主剤の黄土色が消えるまでヘラで十分に撹拌する
・2液の色ムラがなく明るいベージュ色に変化したら撹拌完了
・素地との間にエアを残さないよう、ドライフレックス®ＳＦを充填する（厚みは5mm未満）
・余分なドライフレックス®ＳＦを除去する
・硬化後は表面をサンディングしてから塗装する（密着に影響する為）

使用上の注意

・使用前に仕様書及び取扱説明書をよく読み、所定の用途以外には使用しない
・製品の使用期限を確認する（容器裏側に記載）
・2液の色ムラが残らないよう、撹拌には十分注意をする
・直射日光下での撹拌及び充填作業を避ける
・可使時間を確保する為、撹拌後のドライフレックス®ＳＦはパレットに薄くのばしておく
・補修箇所は１週間以内に塗装仕上げをする
・作業場所は十分に換気し、液が皮膚に触れないよう保護具等を着用する
・皮膚に付着した場合は速やかにふき取り、石鹸でよく洗う
・蒸気などを吸って気分が悪くなった場合は、空気のきれいな場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受ける
・眼に入った場合は、大量の流水で洗い必要に応じて医師の診断を受ける
・使用後はキャップをしっかりと閉める
・30℃以上または5℃以下での保管・運搬を避ける

ご使用になる前に安全データシート（ＳＤＳ）をよくお読みください。
本品は使用方法、使用条件により本来の性能を発揮できない場合があります。本品が使用の目的・用途・条件に適合するか否か、必ず事前にご確認の上ご使用ください。
ご質問等は当社又は最寄りの販売店までお問い合わせください。

技術データ

性状：	主剤Ａ：変性エポキシ樹脂 硬化剤Ｂ：変性メルキャプト混合物
密度（20℃）：	1.42kg/dm3　(混合時)
体積：	100vol.%(=100 重量%)
引火点：	主剤Ａ ＞ 103℃ 硬化剤Ｂ ＞ 93℃
混合比（容量比）：	主剤Ａ：2 硬化剤Ｂ：1
外観：	主剤Ａ：高粘性、黄土色 硬化剤Ｂ：高粘性、白色 混合時：高粘性、明るいベージュ色
可使時間（20℃）：	約7-10分
硬化可能気温：	0-30℃
濃度条件：	溶剤や希釈剤を絶対に混ぜない
保護具：	適当な保護手袋、保護衣、保護眼鏡等を着用する
硬化時間（20℃）：	30分（気温、充填体積で異なる）
硬化時間（5℃）：	１時間（気温、充填体積で異なる）
使用期限：	製造より約１年間（容器裏側を参照）
容量：	主剤Ａ：120ｍｌ 硬化剤Ｂ：60ｍｌ
最小ロット：	１箱10本入り
製造規格：	ISO 9001
貯蔵・運搬時：	5-30℃、湿度の低い涼しい場所で保管すること

Copyright© 2017 Repair Solution K.K. All rights reserved
株式会社リペア・ソリューション
〒231-0011横浜市中区太田町1-20三和ビル2-C
Tel: 045-228-0833 Fax: 045-228-0836
E-mail: info@repair-solutions.co.jp
http://repair-solutions.co.jp/

本資料は当社の製品を安全にお使いいただく目的のみに配布しており、保証するものではございません。よって記載情報に誤りがあった場合や印刷ミスによって生じた損害に対し、当社では事由の如何に問わず一切責任を負うものではないことを予めご了承ください。本資料の技術情報、標準処方例は当社の試験、研究に基づいたもので信頼しうるものと考えますが、記載の諸性能については、材料、使用条件などにより本資料と異なる結果を生ずることがあります。実際の性能、特性につきましては、ご需要家各位で試験並びに検討の上、使用者の責任においてご使用いただきますようお願いいたします。